



PRODUCT PERFORMANCE PASSION

Articolo **TEMPEST**
 Categoria **S1 P SRC**
 Misure **36 - 47**
 Calzata **11**
 Peso (mezzo paio, tg 42) **520 gr**
 Metal free **Si**



TOMAIO	pelle scamosciata forata
FODERA	di poliammide, con assorbimento rapido dell'umidità, antibatterica, altamente traspirante. Assicura maggior comfort durante l'arco dell'intera giornata lavorativa. Ottima resistenza all'abrasione
PUNTALE	amagnetico di materiale composito, 50% più leggero dell'acciaio
LAMINA	amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Certificata EN ISO 12568:2010
FOOTBED	in poliuretano 10mm espanso, foderato con tessuto antibatterico
SUOLA	ottimale assorbimento delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale, grazie all'utilizzo di PU espanso combinato all'effetto memoria e alla superficie concava dell'area.

E.LITE

	Requisito	Risultato
	EN ISO 20345:2011	ottenuto
TOMAIO		
Permabilità al vapor d'acqua	mg/cmq*h ≥ 0,8	4,5
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq ≥ 15	45
FODERA		
Permabilità al vapor d'acqua	mg/cmq*h ≥ 2	5,5
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq ≥ 20	50
PUNTALE		
Resistenza all'urto: altezza libera	mm ≥ 14	14,5
Resistenza alla compressione: altezza libera	mm ≥ 14	15,5
LAMINA		
Resistenza alla perforazione (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
RESISTENZA ELETTRICA		
- in ambiente umido (85% umidità relativa)	MΩ ≥ 0,1	20
- in ambiente secco (30% umidità relativa)	MΩ ≤ 1000	400
SUOLA		
Resistenza all'abrasione: perdita di volume	mm ³ ≤ 150	40
Resistenza alle flessioni: allargamento intaglio	mm ≤ 4	1
Resistenza agli idrocarburi: variazione volume	% ≤ 12	1,2
Assorbimento di energia del tacco	J ≥ 20	34
Coefficiente di aderenza del battistrada su	tacco a 7° ≥ 0,13	0,14
suolo in acciaio lubrificato da glicerina	in piano ≥ 0,18	0,18
Coefficiente di aderenza del battistrada su	tacco a 7° ≥ 0,28	0,29
suolo in ceramica lubrificato da detergente	in piano ≥ 0,32	0,34

